

GT1: ULTRATRIplex KARTON			İyi bir perdah ve stiffness özelliğine sahip olan Ultratriplex kartonun üst kat ve alt katına kuşe uygulanmıştır. Alt katı beyaz renklidir. 57-79 % oranında geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiş olup, baskı, kutu yapımı ve dolum makinelerinde rahat çalışma özelliğine sahiptir.		
			Taber °15		
Gramaj	Kalınlık	Hacimlilik	B Stiffness	E Stiffness	Ort. Stiffness**
225	245	1,09	5,1	2,8	3,8
250	285	1,14	7,0	3,9	5,2
300	360	1,20	11,5	6,5	8,7
350	425	1,21	17,8	9,3	12,9
400	495	1,24	24,7	13,2	18,1
450	575	1,28	35,8	18,0	25,4



İkitelli O.S.B., Hürriyet Cad.
Saraçlar Sitesi, 14. Blok No:4/1
34490 Başakşehir / İstanbul

Tel : +90 212 485 4575 (pbx)
Fax : +90 212 485 4578
E-mail : info@sahinlerkagit.com.tr

GT1: LUXTRIPLEX KARTON			İyi bir perdah ve stiffness özelliğine sahip olan Luxtriplex kartonun üst kat ve alt katına kuşe uygulanmıştır. Alt katı beyaz renklidir. 96-98 % oranında geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiş olup baskı, kutu yapımı ve dolum makinalarında rahat çalışma özelliğine sahiptir.		
			Taber °15		
Gramaj	Kalınlık	Hacimlilik	B Stiffness	E Stiffness	Ort. Stiffness**
225	245	1,09	5,1	2,8	3,8
250	285	1,14	7,0	3,9	5,2
280	330	1,18	9,6	5,1	7,0
300	360	1,20	11,5	6,5	8,7
350	425	1,21	17,8	9,3	12,9
400	495	1,24	24,7	13,2	18,1
450	575	1,28	35,8	18,0	25,4

GD2: EXPRINT KARTON			İyi bir perdah ve stiffness özelliğine sahip olan Exprint kartonun üst kat ve alt katına kuşe uygulanmıştır. Alt katı gri renkli olup 96-98 % oranında geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiştir. Baskı, kutu yapımı ve dolun makinelerinde rahat çalışma özelliğine sahiptir.		
			Taber °15		
Gramaj	Kalınlık	Hacimlilik	B Stiffness	E Stiffness	Ort. Stiffness**
225	265	1,18	5,1	2,9	3,9
250	305	1,22	7,2	4,0	5,4
280	350	1,25	10,2	5,3	7,4
300	380	1,27	12,0	6,6	8,9
350	450	1,29	18,7	10,2	13,8
400	540	1,35	27,1	13,5	19,1
440	597	1,37	34,8	17,5	24,7
450	615	1,37	38,4	18,4	26,6

GD3: NORMPRINT KARTON			Sadece üst katında kuşe bulunan, alt katı gri renkli Normprint karton 100 % oranında geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiş olup baskı, kutu yapımı ve dolum makinelerinde rahat çalışma özelliğine sahiptir.		
			Taber °15		
Gramaj	Kalınlık	Hacimlilik	B Stiffness	E Stiffness	Ort. Stiffness**
200	245	1,23	4,0	2,1	2,9
225	285	1,27	5,0	2,8	3,7
280	355	1,27	11,0	4,5	7,0
300	385	1,28	13,7	5,4	8,6
320	415	1,30	16,0	6,3	10,0
350	460	1,31	21,0	7,6	12,6
400	545	1,36	29,2	10,9	17,8
450	615	1,37	38,6	15,5	24,5



İkitelli O.S.B., Hürriyet Cad.
Saraçlar Sitesi, 14. Blok No:4/1
34490 Başakşehir / İstanbul

Tel : +90 212 485 4575 (pbx)
Fax : +90 212 485 4578
E-mail : info@sahinlerkagit.com.tr

	Elrepho Beyazlık	Elrepho Beyazlık - Alt Kat	Cobb - 60	Scott	PPS
Exprint	79		100	100	2,0
Luxtriplex	79		100	100	2,0
Ultratriplex	82	70	100	100	2,0
Normprint	77		100	100	2,5

Parametre	Gramaj	Kalınlık	Hacimlilik	Stiffness	Elrepho Beyazlık
Birim	gr/m ²	µm	cm ³ /gr	mNm	%
Tolerans	± 3%	± 5%		-15%	Min
Ölçüm Metodu	ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493	ISO2470

Parametre	Cobb - 60	Scott	PPS	Numunelendirme
Birim	gr/m ² -H ₂ O	J/m ²	µm	
Tolerans	Mak	Min	+ 0,5	
Ölçüm Metodu	DIN53132	TappiT833	ISO8791-4	ISO 186



İkitelli O.S.B., Hürriyet Cad.
Saraçlar Sitesi, 14. Blok No:4/1
34490 Başakşehir / İstanbul

Tel : +90 212 485 4575 (pbx)
Fax : +90 212 485 4578
E-mail : info@sahinlerkagit.com.tr